



MOBIHEL®

**Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol
Količevo d.o.o.**

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

TEHNIČNE INFORMACIJE

INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL PE kit light weight

Zastosowanie: Wyrób ten zawiera specjalne wypełniacze, które w porównaniu z innymi PE kitami zmniejszają gęstość o ok. 30%.

Odznacza się doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi; dobrze wypełnia nierówności i **jest łatwy w obróbce**.

Praca z nim jest możliwa również w niższej temperaturze (np. 12- 15°C), **wymagane jest wówczas zastosowanie większej ilości utwardzacza (ok. 2,5% wagowo), oraz wydłużenie czasu schnięcia do ok. 30 - 45 min (w zależności od temp. otoczenia).**






Ekonomiczne zużycie: (w porównaniu z klasycznym kitem PE) 1 część wagowa kitu ma o 30% większą objętość. **wyrób pozostawia mniej odpadów.**

Podłoże: - oszlifowana i oczyszczona powierzchnia stalowa

- odtłuszczona stal galwanizowana
- gładko oszlifowane aluminium
- lekko oszlifowana ocynkowana powierzchnia
- dobrze wysuszony i oszlifowany lakier wstępny
- kitu nie należy nanosić na podkład kwasowy lub zasadowy

Kolor: biały

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

	<i>Pot life</i> <i>3 – 6 minut / 20°C</i>
	
	<i>20 – 30 minut / 20°C</i>
	<i>5 minut</i>
	<i>P 80 – 150</i>
	DALSZA OBRÓBKA: <i>Wszystkie lakiery wstępne 2K z programu MOBIHEL</i>
	<i>UE wartość graniczna VOC dla tego wyrobu (kategoria II B (b)) gotowych już do aplikacji, wynosi 250 g/l.</i> <i>VOC gotowego do aplikacji wyrobu wynosi 200 g/l.</i>
	<i>12 miesięcy</i>