



MOBIHEL®

Wyprodukowano w HELIOS Fabryce Farb, Lakierów i Żywic Syntetycznych Količevo d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Słowenia
T +386 1 722 40 00
F +386 1 722 43 10
E info@helios.si
www.helios.si

INFORMACJA TECHNICZNA





MOBIHEL 2K elastik aditiv VOC

Zastosowanie: Dodaje się 20-30% do składnika A, którym może być: MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarwny lakier low VOC, MOBIHEL 2K HS 4:1 kompakt-primer low VOC), oraz na całą ilość MOBIHEL 2K utwardzacza w stosunku określonym dla poszczególnego wyrobu. Przy użyciu MOBIHEL 2K elastik aditiv VOC powłoka lakiernicza suszy się nieco wolniej.

Przygotowanie podłoża:

W przypadku uszkodzonych części plastikowych, po oczyszczeniu, наносimy MOBIHEL Primer do **plastiku** low VOC, następnie MOBIHEL PE kit do plastiku i dopiero potem MOBIHEL 2K HS 4:1 kompakt-primer low VOC, do którego dodajemy 20 - 30 % MOBIHEL 2K elastik aditivu VOC. Jako podwójnej warstwy wykończeniowej używamy MOBIHEL HYDRO Bazy i MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarwnego lakieru low VOC, do którego dodajemy 20 – 30% MOBIHEL 2K elastik aditiv VOC.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

	
	<i>MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarwny lakier low VOC</i> <i>MOBIHEL 2K HS 4:1 kompakt-primer low VOC</i>
	<i>MOBIHEL 2K utwardzacz 4100 lub 4500</i> <i>MOBIHEL 2K utwardzacz 700 lub 750</i> <i>W stosunku określonym dla poszczególnych wyrobów</i>
	<i>4 lata</i>